SOUS-TOITURE

NOUVELLE QUALITÉ

AEROMAX **R3 STRONG**

ÉCRAN SOUS-TOITURE POUR ENTRAXE 90cm

AVANTAGES

- HAUTE PERMÉABILITÉ À LA VAPEUR D'EAU
- POSE DIRECTE AU CONTACT DE L'ISOLANT
- TR3 POUR ENTRAXE 90cm ENTRE CHEVRON
- PARFAITE ÉTANCHÉITÉ AU VENT
- POSE SUR SUPPORT CONTINU OU DISCONTINU EN COUVERTURE OU EN FAÇADE (COMME PARE-PLUIE)

GARANTIE DE 10 ANS SALOLA ENVIRONNEMENT Allianz n°57705301 SUR TOUS NOS PRODUITS

JUSQUE **900m** D'ALTITUDE

RÉSISTANCE À L'EAU **W1**

MASSE **160g / m²**

COMPLEXE **4 COUCHES**

ROULEAU **1,50m x50m**

/// DOMAINES D'APPLICATION

AEROMAX R3 STRONG, doté d'une exceptionnelle perméabilité à la vapeur d'eau, est particulièrement adapté à l'utilisation en écran de sous-toiture au contact de l'isolant et à la pose sur voligeage. **AEROMAX R3 STRONG** est un complexe de 4 couches (3 couches PP-PP-PP + une grille de renfort polypropylène). La véritable membrane de fonction, un film polyéthylène à perméance élevée, se rouve protégée sous un voile non tissé résistant à la déchirure et aux rayons UV.
Étanche à l'eau, il protège la sous-toiture des dégradations en cas de pénétration accidentelle d'eau ou de neige. Étanche à l'air, il contribue efficacement à l'optimisation de la performance de l'isolant thermique en toiture tout en garantissant une pose facile et en toute sécurité même sur voligeage. En matière de sécurité au feu, l'écran **AEROMAX R3 STRONG** n'est pas destiné à constituer la face plafond de locaux occupés en bâtiment d'habitation ou dans les établissements recevant du public.

Pour identifier les accessoires compatibles pour une parfaite étanchéité à l'air ou à l'eau, consultez le tableau des fonctionnalités et compatibilités.

COMPOSITION :
Complexe de 3 couches PP-PP-PP
+une grille de renfort polypropylène

Masse surfacique, EN1849-2	160 g/m²
Réaction au feu, EN 13501-1, EN ISO 11925-2	E
Résistance à la pénétration de l'eau, EN 1928 Method A	W1
Transmission de la vapeur d'eau Sd, EN ISO 12572	0,02 m
Résistance en traction sens longitudinal, EN 12311-1	450 N/50 mm
Résistance en traction sens transversal, EN 12311-1	400 N/50 mm
Allongement sens longitudinal, EN 12311-1	85 %
Allongement sens transversal, EN 12311-1	85 %
Résistance à la déchirure au clou sens longitudinal, EN 12310-1	340 N
Résistance à la déchirure au clou sens transversal, EN 12310-1	360 N
Tenue en température	-40°C à +100°C
Résistant aux UV	3 mois

Exposition UV 1000h phase chantier pour utilisation en pare pluie bardage.
Exposition phase chantier en sous-toiture 8 jours, hors conditions exceptionnelles. L'écran ne constitue pas une étanchéité.
Recouvrement des lés : 10 ou 20cm selon si pente en dessous ou au dessus de 30 %.

ÉCRANS SOUPLES DE SOUS-TOITURES
QB E1 S1 T3
22-009
Composition
Service d'assistance technique
http://evaluation.cstb.fr

NORMES/CERTIFICATS
Marquage CE conforme à la norme EN 13859-1

SALOLA ENVIRONNEMENT